

# LEIQUOL WA Innenversiegeler

## Hydrophobierendes Zusatzmittel für Betonwaren

- Einsatzbereich:** Flüssiges Betonzusatzmittel für maschinengefertigte Betonwaren. Wegen der farbintensivierenden Wirkung besonders geeignet für hochwertige farbige Betonwaren, Palisaden und Platten.
- Wirkung:** **Leiquol WA Innenversiegeler** reduziert durch hydrophobierende Bestandteile die Saugwirkung der Kapillarporen. Dadurch werden Ausblühungen vermindert, sowie die Farbtiefe der Betonoberfläche intensiviert.
- Techn. Daten:**
- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Farbe und Lieferform: | Weisse Flüssigkeit     |
| Rohstoffbasis:        | mod. Siloxane          |
| Löslichkeit:          | in Wasser              |
| Dichte:               | 1,00 g/cm <sup>3</sup> |
| Chloridgehalt:        | < 0,1 %                |
- Dosierung und Verarbeitung:** Zulässige Dosierung 2 - 30 ml/kg Zement. Die erforderliche Zugabemenge richtet sich nach der gewünschten Betonrezeptur und Betonkonsistenz . Daher muß die genaue Zugabemenge durch Eignungsprüfung ermittelt werden. Das Zusatzmittel soll mit dem letzten Drittel des Anmachwassers auf die feuchte Mischung gegeben werden. Für eine ausreichende und gleichmäßige Untermischzeit ist zu sorgen.
- Toxikologie und Ökologie:** **LEIQUOL WA Innenversiegeler** ist kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV. Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. Gegebenenfalls benetzt Kleidung entfernen, benetzte Haut mit viel Wasser spülen. Verschüttete Substanz mit Füllstoffen aufsaugen und vorschriftsmäßig beseitigen.
- Lieferung:** 1 t Container, Fässer 210 kg bfn, Kanister 26 kg bfn.
- Lagerung:** Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.
- HINWEIS:** Alle Angaben sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß. Der Verarbeiter muß eigene Untersuchungen und Prüfungen vornehmen um die Wirkung und Eignung unserer Produkte in seinem Verwendungsbereich zu verantworten. Vor Anwendung Erstprüfung nach DIN EN 206 und DIN 1045-2 erforderlich. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Stand 01.2013

**Leifels Betonchemie GmbH & Co. KG**  
**Fabrik chemischer Baustoffe**

Otto Lilienthal Str. 9-11, D-33181 Bad Wünnenberg-Haaren  
Tel.: 02957/1465 - Fax: 02957/995002 - Email: info@leifels.de